

# リケ+ガード

®



リケンファブロ株式会社

抗ウイルス・抗菌フィルム

PVCソフトタイプ (粘着あり)

フィルム表面の  
特定ウイルスを

**99.99%**  
**減少!**

抗ウイルス・抗菌ソフトロール  
幅10cm / 3m巻

※本製品は医薬品ではありません。



フィルム表面上の特定  
細菌の増殖を一般  
コーティング品と比べ

**1/100**  
以下に抑制

リケガードソフトシートの**特徴3つ!**



安心のSIAAマーク入り

- ✓ シールタイプで  
使いやすい
- ✓ 自由にカット  
して使える
- ✓ ソフトタイプなので  
湾曲した部分にも  
貼りやすい

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工  
JP0612310A0004S

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工  
JP0122310A0005P

抗ウイルス・抗菌 両方の  
「SIAAマーク」を  
**世界で初めて**  
取得したフィルム

使用方法



| JANコード         | 商品名                      | 規格         | 入数       |
|----------------|--------------------------|------------|----------|
| 4903381 000200 | リケガードV<br>抗ウイルス・抗菌ソフトロール | 10cm x 3m巻 | 8箱 / ケース |

販売者:リケンファブロ株式会社 製造元:リケンテクノス株式会社

## 24時間後の性能評価

### エンベロープ無し

ISO21702法により評価 単位 PFU/試験片


| 試験品         | 保管条件           | 感染価対数値 | 対数減少値 |
|-------------|----------------|--------|-------|
| 一般コーティング    | 25℃暗所<br>24時間後 | 4.9    | —     |
| リケガードコーティング |                | <0.8   | 4.1   |




### エンベロープ有り

ISO21702法により評価 単位 PFU/試験片


| 試験品         | 保管条件           | 感染価対数値 | 対数減少値 |
|-------------|----------------|--------|-------|
| 一般コーティング    | 25℃暗所<br>24時間後 | 5.1    | —     |
| リケガードコーティング |                | <0.8   | 4.3   |




## さまざまな場所にお使いいただけます




ドアノブ



エレベーター



スイッチ



手すり



受話器

## 抗菌・抗ウイルスのSIAAマーク



●無機抗ウイルス剤・塗装・表面層 JP0612310A0004S●SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●本製品は医薬品ではありません。●製品上の特定ウイルスの数を減少させます。●SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。●SIAAの安全性基準に適合しています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。



●無機抗菌剤・塗装・表面層 JP0122310A0005P●SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●本製品は医薬品ではありません。●すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●SIAAの安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

